

**FICHE TECHNIQUE**  
**TEINTURE SEMI-TRANSPARENTÉ**  
**À L'HUILE DE LIN**  
**PE700841-4 • PE700841-1**

**DESCRIPTION**

Formats : 887 ml (PE700841-4)  
 3,52 L (PE700841-1)

La Teinture semi-transparente à l'huile de lin **Passeport Élite** protège vos terrasses, clôtures et parements contre les intempéries sans altérer la texture et le grain naturels du bois. Deux couches sont recommandées pour assurer une protection maximale sur la plupart des types de bois neuf ou brut. Une seule couche est recommandée pour les vérandas, les balustrades et le mobilier de jardin.

Pour les surfaces de bois uniquement.

**APPLICATIONS PRINCIPALES**

- Bardeaux
- Bardeaux de fente
- Bardages à clin
- Poutres
- Parements en contreplaqué
- Boiseries
- Terrasses

**APPLICATEURS RECOMMANDÉS**

- Pinceau (poils naturels)
- Rouleau (poils moyens)
- Pulvérisateur sans air (0,011 à 0,013)

**DONNÉES TECHNIQUES**

<b>Couleur</b>	Base claire
<b>Type</b>	Alkyde/Huile
<b>Pouvoir couvrant</b>	<b>Surface lisse :</b> 350 à 400 pi <sup>2</sup> /gal (9,2 à 10,5 m <sup>2</sup> /L) <b>Surface poreuse :</b> 200 à 250 pi <sup>2</sup> /gal (5,3 à 6,6 m <sup>2</sup> /L) (Application par pulvérisation : 50 % des valeurs ci-dessus)
<b>Temps de séchage à 25 °C (77 °F)</b>	Au toucher : 4 heures Empilage : 12 heures Nouvelle couche : 24 heures
<b>Exposition</b>	Extérieur

**FICHE TECHNIQUE**  
**TEINTURE SEMI-TRANSPARENTÉ**  
**À L'HUILE DE LIN**  
**PE700841-4 • PE700841-1**

Brillant spéculaire	2 à 60° ± 2
Matières solides en volume	71,77 % ± 2
Matières solides en poids	67,6 % ± 2
Milieu de suspension	93,74 % ± 2
Pigment	6,26 % ± 2
Épaisseur du feuil sec	1,5 mil
Viscosité à 25 °C (77 °F)	45 KU ± 5
Teneur en COV maximale	250 g/L
Point d'inflammabilité	39,4 °C (103 °F)
Diluant	Essences minérales
Nettoyage	Essences minérales

**PRÉPARATION DE LA SURFACE**

La surface doit être propre et complètement sèche. Retirer toutes les moisissures des endroits affectés en frottant avec un mélange composé de parts égales d'agent de blanchiment domestique et d'eau. Rincer abondamment et laisser sécher. Appliquer sur le côté brut des clins pour obtenir de meilleurs résultats.

**APPLICATION**

Bien mélanger le produit. Au besoin, remuer de nouveau pendant l'application pour maintenir l'uniformité de la couleur. Ne pas diluer. Utiliser un pinceau en soie naturelle, un rouleau ou un pulvérisateur. Éviter le chevauchement. Nettoyer les outils dès que possible avec de l'essence minérale. Les couleurs de teinture varient selon le type de bois. Effectuer un test de couleur avant de débiter. Le cèdre, le séquoia, le cyprès et certains autres bois contiennent un ingrédient naturel soluble dans l'eau, le « tanin », qui apparaîtra sous forme de taches brun rougeâtre quand il remontera à la surface du bois. Si de telles taches apparaissent, elles peuvent être éliminées avec une solution détergente douce et un rinçage à l'eau propre.

**SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES**

- Bardeaux, bardeaux de fente, bardage à clin, contreplaqué et boiseries en bois brut : 2 couches de teinture
- Terrasses, rampes, clôtures et meubles d'extérieur en bois brut : 1 couche de teinture
- Surfaces déjà teintées avec un produit semi-transparent : 1 couche de teinture

## **FICHE TECHNIQUE**

### **TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE À L'HUILE DE LIN PE700841-4 • PE700841-1**

#### **NOTES**

1. Un fini semi-transparent à l'huile de lin ne peut être appliqué que sur des teintures de même couleur ou de couleur plus claire.
2. Les finis semi-transparentes varient selon le type de bois. Il est donc recommandé de faire un essai sur une petite surface peu visible du bois à traiter avant de teindre de grandes surfaces.
3. Pour une rétention maximale de la couleur et une résistance à la moisissure, utiliser un latex acrylique pour les couches de finition.

#### **ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION**

**ENTREPOSAGE** : Ranger au frais, sous clé, dans un local bien ventilé et dans un contenant bien fermé.

**ÉLIMINATION** : Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale, nationale, régionale ou internationale.

#### **RESTRICTIONS**

NE PAS appliquer sur une surface déjà recouverte de peinture, de teinture opaque ou de vernis. La température de l'air ambiant et de la surface doit être d'au moins 10 °C (50 °F) pendant l'application et le séchage. Ne pas mélanger avec aucune autre peinture ou teinture. NE PAS appliquer de teinture à l'huile sur un parement en panneaux durs ou de fibres comprimés. Retirer toute fibre de bois libre de la surface.

#### **AVERTISSEMENT**

**DANGER** : Liquide inflammable. Peut causer la mort s'il est ingéré ou inhalé. Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements. Irritant pour la peau et les yeux.

**MISE EN GARDE** : Ne pas manipuler sans avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue et des surfaces chaudes. Ne pas fumer à proximité. Éviter d'inhaler les gouttelettes, vapeurs ou aérosols. Porter des gants, des vêtements, des lunettes et un masque de protection. Se laver soigneusement après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**FICHE TECHNIQUE**  
**TEINTURE SEMI-TRANSPARENTÉ**  
**À L'HUILE DE LIN**  
**PE700841-4 • PE700841-1**

**PREMIERS SOINS**

En cas d'exposition avérée ou soupçonnée, consulter un médecin.

**EN CAS DE CONTACT CUTANÉ :** Laver avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

**EN CAS D'INHALATION :** Si la personne a de la difficulté à respirer, la transporter à l'air frais et la placer dans une position confortable qui facilite la respiration. Si elle cesse de respirer, pratiquer la respiration artificielle.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact si c'est possible sans difficulté. Continuer à rincer.

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin.

Ingrédients : Essences minérales, xylène, solvant hydrocarboné, éthylbenzène, argile organique, éthoxylate de nonylphénol, méthyl-éthyl cétoxime.

**Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.**

**RESPONSABILITÉ**

L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de la fiche technique du produit.

**AVIS IMPORTANT**

L'information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible sur le site Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L'utilisateur est responsable d'évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface, du trafic et de la situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.