

FICHE TECHNIQUE

VERNIS EXTÉRIEUR À BASE D'EAU

PE700486 • PE700487

PE700488 • PE700489

DESCRIPTION

Vernis 100 % acrylique à l'eau recommandé pour les surfaces extérieures et intérieures en bois telles que : portes, fenêtres, revêtement, meubles de jardin, etc. Il est résistant à l'eau, flexible, adhérent et contient un fongicide et un anti-UV. Il protège le bois contre les intempéries, les moisissures et les rayons UV.

APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être sèche, propre et exempte de poussière, de moisissure, de cire, de graisse et d'huile. Le vieux vernis écaillé doit être enlevé. Il est recommandé de sabler la surface. Toute humidité ou tout contaminant affectera l'adhérence du vernis de façon importante.

Bois neuf : Poncer pour obtenir une surface lisse et uniforme.

Bois vieilli : Remettre à neuf.

Bois teint et bois exotique : Tester l'adhérence du vernis sur la surface.

Bois verni : Poncer pour obtenir une bonne adhérence. Si le vernis est écaillé, décaper et remettre à neuf.

Application du vernis

Bien mélanger le vernis avant usage. Appliquer 2 à 3 couches uniformes en suivant le sens du grain du bois. Poncer légèrement entre chaque couche. Après l'abrasion, aspirer la poussière et essuyer avec un linge propre et humide pour enlever complètement les résidus. Laisser sécher de 1 à 3 heures entre les couches. Laisser sécher durant 24 heures après la dernière couche.

CONDITIONS IDÉALES D'APPLICATION

Conditions idéales d'application: Par temps sec à une température de 12 à 25 °C.

Éviter l'application du vernis sous les rayons du soleil, à la fin de la journée ou si la pluie est imminente. Pour de meilleurs résultats, l'humidité du bois doit être inférieure à 12 %.

NOTE

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.

FICHE TECHNIQUE

VERNIS EXTÉRIEUR À BASE D'EAU

PE700486 • PE700487

PE700488 • PE700489

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Temps de séchage

1 à 3 heures, à 20°C et 50 % d'humidité relative. Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

Applicateurs

Pinceau synthétique Passeport Élite, pistolet à vaporiser.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

Entreposage

Garder dans un endroit tempéré. PROTÉGER DU GEL.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Durée de conservation

Minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé.

Propriétés

pH	8.0-8.5
Matières solides	32 % (en poids); 30 % (en volume)
Viscosité	58-62 (Krebs-Stormer)
Densité	1.03-1.04 kg/l
Pouvoir couvrant	430 à 525 pieds carrés par gallon (3,78L)
COV	115 g/L
Lustre	Satiné 40-45% (mesuré à un angle de 60°)